

# 中华人民共和国化工行业标准

HG 2850—1997

## 速灭威原药

代替 GB 9562—88


Metolcarb technical

速灭威的其他名称、结构式和基本物化参数如下：

ISO 通用名称：Metolcarb

化学名称：3-甲基苯基-N-甲基氨基甲酸酯

结构式：



实验式： $C_9H_{11}O_2N$

相对分子质量：165.2（按1993国际相对原子质量计）；

生物活性：具有杀虫性能；

熔点（℃）：76～77；

沸点（℃）：180；

蒸气压（20℃）：0.145 Pa；

溶解度（g/L, 25℃）：甲醇 1 121, 二甲苯 98, 二甲基甲酰胺 2 867, 在水中 2 300 mg/kg (30℃)。

稳定性：遇碱分解。

### 1 范围

本标准规定了速灭威原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运。

本标准适用于速灭威及其生产中产生的杂质组成的速灭威原药。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 601—88 化学试剂 滴定分析（容量分析）用标准溶液的制备

GB/T 1250—89 极限数值的表示方法和判定方法

GB/T 1600—79(89) 农药水分测定方法

GB/T 1604—1995 商品农药验收规则

GB/T 1605—79(89) 商品农药采样方法

GB 3796—83 农药包装通则

### 3 要求

3.1 外观:白色或微红色固体。

3.2 速灭威原药应符合表 1 要求。

表 1 速灭威原药控制项目指标

%

项 目	指 标		
	优等品	一等品	合格品
速灭威含量 ≥	98.0	95.0	90.0
游离酚(以间甲酚计)含量 ≤	0.1	0.5	1.0
水分 ≤	0.5	0.5	1.0

### 4 试验方法

#### 4.1 抽样

按照 GB/T 1605 中“原药采样”方法进行。用随机数表示法确定抽样的包装件;最终抽样量应不少于 250 g。

#### 4.2 鉴别试验

4.2.1 薄层色谱法:试样溶液经展开得到的主斑点与同时展开的标样溶液的斑点,其  $R_f$  值应一致。展开条件为:流动相,石油醚十乙酸乙酯十乙醇 = 80+20+2(V/V);固定相,硅胶 G。

4.2.2 气相色谱法:本鉴别试验可与速灭威含量的测定同时进行。在相同的色谱操作条件下,试样溶液某一色谱峰的保留时间与标样溶液速灭威色谱峰的保留时间,其相对差值应在 1.5% 以内。

#### 4.3 速灭威含量的测定

##### 4.3.1 薄层定胺法

###### 4.3.1.1 方法提要

试样经薄层层析,将速灭威与杂质分离,刮下含有速灭威的谱带,加碱蒸馏,释放出的甲胺用硼酸溶液吸收,以盐酸标准滴定溶液进行滴定。

###### 4.3.1.2 试剂和溶液

乙酸乙酯;

石油醚:沸程 60~90℃;

无水乙醇;

展开剂:石油醚十乙酸乙酯十乙醇 = 80+20+2(V/V);

硅胶 G:颗粒度 10~40 μm;

硼酸,20 g/L 溶液,每升硼酸溶液中加入 1 g/L 溴甲酚绿指示液 10 mL,用  $c(\text{HCl})=0.05 \text{ mol/L}$  盐酸标准滴定溶液中和到黄绿色;

氢氧化钠  $c(\text{NaOH})=1 \text{ mol/L}$  溶液;

盐酸标准滴定溶液,  $c(\text{HCl})=0.05 \text{ mol/L}$ ;

溴甲酚绿,1 g/L 乙醇溶液。

###### 4.3.1.3 仪器


定胺蒸馏装置:如图 1 所示。

微量滴定管:5 mL,精度 0.05 mL;

电炉:1 000 W;

层析板:20 cm×10 cm×0.3 cm 平滑玻璃板;

层析缸。



1—250 mL 反应瓶;2—带支管冷凝器;3—有磨口长颈漏斗;4—吸收管

图 1 定胺蒸馏装置

## 4.3.1.4 测定步骤


## a) 层析板的制备

称取 8 g 硅胶 G 置于玻璃研钵中, 加 20 mL 水(按每批硅胶 G 质量适当增减)仔细研磨至均匀糊状, 立即倒在洁净的层析板上, 轻轻振动层析板, 使硅胶在板上分布均匀且无气泡, 置于水平处固化。在室温下风干后, 于 100~120℃ 活化 1~1.5 h, 停止加热稍冷后, 取出并贮存于干燥器中备用。

## b) 薄层分离

称取约 0.04 g 速灭威原药(精确至 0.000 2 g)置于小玻璃瓶中, 加入约 0.5 mL 无水乙醇, 轻摇使之溶解。取一块活化好的层析板, 在距底边 2.5 cm, 两侧各 1.5 cm 处, 用毛细管将此样呈直线状全部点

于层析板上,再用约 0.2 mL 乙醇洗涤毛细管及瓶壁,将洗涤液全部点于板的同一位置上,此操作重复五次,最后一次点于原点样带下方,谱带宽约 1.5 cm。待溶剂挥发至近干,将层析板两边刮去 5 mm 宽的硅胶,然后将板直立于充满展开剂饱和蒸汽的层析缸中,层析板浸入展开剂的深度控制在 0.5~1.0 cm。当展开剂上升到约 16 cm,将层析板取出,放在通风柜内,待溶剂挥发近干,将板置于碘缸中显色,刮取速灭威谱带(典型层析图见图 2)置于圆底烧瓶中,用少量脱脂棉沾无水乙醇擦洗谱带部分的玻璃,将此棉花并入圆底烧瓶中。



1—原点; 2—速灭威  $R_f=0.53$ ; 3—间甲酚  $R_f=0.63$ ; 4—杂质  $R_f=0.81$ ; 5—溶剂前沿

图 2 速灭威原药的典型层析图

### c) 测定

在上述圆底烧瓶中,再加毛细管和15 mL丙酮,摇匀后与回流冷凝管及预先加有硼酸吸收液(约40 mL)的吸收瓶相连接,打开冷却水和水抽,调节好抽气速度(约每秒3个泡),从漏斗中加入1 mol/L氢氧化钠溶液20 mL,再加水40 mL,加热蒸馏50 min后停止加热,待稍冷,打开吸收瓶的活塞,把吸收液加入250 mL三角瓶中,用水洗涤吸收瓶,洗涤液也合并入三角瓶中,总体积约100 mL。用0.05 mol/L盐酸标准滴定溶液滴定到黄绿色即为终点。

同时做一个空白测定。

#### 4.3.1.5 计算

用质量百分数表示的速灭威的含量  $X_1$  按式(1)计算:

$$X_1 = \frac{c \cdot (V_1 - V_0) \times 0.165}{m} \times 100 \quad \dots \dots \dots (1)$$

式中： $c$ ——盐酸标准滴定溶液的实际浓度，mol/L；

$V_1$ —滴定试样溶液,消耗盐酸标准滴定溶液的体积, mL;

$V_0$ —滴定空白溶液,消耗盐酸标准滴定溶液的体积, mL;

*m*—试样的质量, g;

0.165 2——与 1.00 mL 盐酸标准滴定溶液 [ $c(\text{HCl})=1.000 \text{ mol/L}$ ] 相当的以克表示的速灭威的质量。

#### 4.3.1.6 允许差

两次平行测定结果之差,应不大于 0.7%。

#### 4.3.2 气相色谱法(仲裁法)

##### 4.3.2.1 方法提要

试样用丙酮溶解,以邻苯二甲酸二乙酯为内标物,使用 5% OV-101/chromosorb G AW-DMCS 为填充物的玻璃柱和氢火焰离子化检测器,对试样中的速灭威进行气相色谱分离和测定。

##### 4.3.2.2 试剂和溶液

三氯甲烷;

丙酮;

速灭威标样:已知含量, $\geq 99.0\%$ ;

内标物:邻苯二甲酸二乙酯,应不含有干扰分析的杂质;

固定液:OV-101;

载体:chromosorb G AW-DMCS( $180\sim 250 \mu\text{m}$ ) (或性能相当的其他载体);

内标溶液:称取 2.0 g 邻苯二甲酸二乙酯于 200 mL 容量瓶中,用丙酮溶解并稀释至刻度,摇匀。

##### 4.3.2.3 仪器

气相色谱仪:具氢火焰离子化检测器和气化室、色谱柱全玻璃系统;

色谱数据处理机(或记录仪,满标量程 5 mV);

色谱柱:1 m $\times$ 3 mm(id)玻璃柱;

柱填充物:OV-101 涂渍在 chromosorb G AW-DMCS( $180\sim 250 \mu\text{m}$ ) 上, 固定液:(固定液+载体)5 : 10(m/m)。

##### 4.3.2.4 色谱柱的制备

###### a) 固定液的涂渍

准确称取 1.0 g OV-101 固定液于 250 mL 烧杯中,加入适量(略大于载体体积)三氯甲烷使其完全溶解,慢慢倒入 20 g 载体,轻轻振荡,使之混合均匀并使溶液挥发近干。再将烧杯于 110℃ 的烘箱中放置 1 h,取出放在干燥器中冷却至室温。

###### b) 色谱柱的填充

将一漏斗接到经洗涤干燥的色谱柱的出口,分次把制备好的填充物填入柱内,同时不断轻敲柱壁,直至填到离柱出口 1.5 cm 处为止。将漏斗移至色谱柱的入口,在出口端塞一小团经硅烷化处理的玻璃棉,通过橡皮管接到真空泵上,开启真空泵,继续缓缓加入填充物,并不断轻敲柱壁,使其填充得均匀紧密。填充完毕,在入口端也塞一小团玻璃棉,并适当压紧,以保持柱填充物不被移动。

###### c) 色谱柱的老化

将色谱柱入口端与气化室相连,出口端暂不接检测器,以 20 mL/min 的流量通入载气( $\text{N}_2$ ),分阶段升温至 180℃,并在此温度下,至少老化 48 h。

##### 4.3.2.5 气相色谱操作条件

温度(℃):柱室 150, 气化室 160, 检测室 160;

气体流速(mL/min):载气( $\text{N}_2$ )80, 氢气 80, 空气 1 000;


保留时间(典型色谱图见图 3):间甲酚 0.5 min, 速灭威 2.6 min, 内标物邻苯二甲酸二乙酯 5.0 min。

上述操作参数是典型的,可根据不同仪器特点,对给定操作参数作适当调整,以期获得最佳效果。

##### 4.3.2.6 测定步骤

###### a) 标样溶液的配制

称取 0.06 g 速灭威标样(精确至 0.000 2 g),置于 10 mL 容量瓶中,用移液管加入 5 mL 内标溶液,摇匀。



1—溶剂; 2—间甲酚; 3—氯甲酸间甲苯酯; 4—杂质; 5—速灭威;  
6—邻苯二甲酸二乙酯中的杂质; 7—邻苯二甲酸二乙酯

图 3 速灭威原药的典型色谱图

b) 试样溶液的配制

称取约含 0.06 g 速灭威的试样(精确至 0.000 2 g), 置于 10 mL 容量瓶中, 用配制标样溶液的同一支移液管加入 5 mL 内标溶液, 摆匀。

### c) 测定

在上述操作条件下,待仪器基线稳定后,连续注入数针标样溶液,计算各针相对响应值的重复性,待相邻两针的相对响应值变化小于 1.0%,按照标样溶液,试样溶液,试样溶液,标样溶液的顺序进行气相色谱分析。

#### 4.3.2.7 计算

将测得的两针试样溶液以及试样前后两针标样溶液中速灭威与内标物峰面积之比, 分别进行平均。用质量百分数表示的速灭威的含量  $X_1$ , 按式(2)计算:

$$X_1 = \frac{r_2 \cdot m_1 \cdot P}{r_1 \cdot m_2} \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

式中： $r_1$ —标样溶液中，速灭威与内标物峰面积比的平均值；

$r_2$ —试样溶液中,速灭威与内标物峰面积比的平均值;

$m_1$ —速灭威标样的质量,g;

$m_2$ —试样的质量,g;

$P$ ——标样中速灭威含量的质量百分数。

#### 4.3.2.8 允许差

两次平行测定结果之差，应不大于 1.6%。

#### 4.4 游离酚含量的测定

#### 4.4.1 方法提要

间甲酚在酸性条件下与亚硝酸钠进行反应,生成亚硝基间甲基苯酚,加入甲胺乙醇溶液后形成黄色的醌型结构化合物,在波长 410 nm 处进行比色测定。

速灭威在本实验条件下不干扰测定。

#### 4.4.2 试剂和溶液

95%乙醇：

30%甲胺水溶液或甲胺醇溶液；

亚硝酸钠,  $c(\text{NaNO}_2) = 1 \text{ mol/L}$  溶液, 称取 6.9 g 置于 100 mL 容量瓶中, 用水溶解并稀释至刻度(限当天配制使用);

盐酸,  $c(\text{HCl}) = 0.1 \text{ mol/L}$  溶液

间甲酚(已知含量,  $\geq 99.0\%$ )标样溶液, 用乙醇配成  $0.1 \text{ mg/mL}$  溶液。

#### 4.4.3 仪器

分光光度计, 比色皿, 1 cm 厚度;

水浴锅；

25 mL 具塞比色管。

#### 4.4.4 测定步骤

称取相当含游离酚 0.5 mg 的速灭威原药试样约 0.05~0.5 g(精确至 0.000 2 g), 置于 25 mL 容量瓶中, 用 95% 乙醇溶解并稀释至刻度, 吸取 1.0 mol 试液于 25 mL 比色管中(如浑浊, 则加 0.5 mL 95% 乙醇), 加 0.1 mol/L 盐酸 1.5 mL, 沿壁加入亚硝酸钠溶液 2 毫升, 摆动 1 min, 在 22~30℃水浴锅中放置 45 min, 然后加 30% 甲胺溶液 0.25 mL, 用水稀释至 10 mL。在波长 410 nm 处以水为参照溶液, 进行吸光度测定。另取标准酚(间甲酚)0.2 mL, 置于 25 mL 比色管中, 补加 0.8 mL 95% 乙醇, 以下操作与试样测定同。

同时做一个空白试验。

#### 4.4.5 计算

用质量百分数表示的试样中游离酚的含量  $X_2$  按式(3)计算

$$X_2 = \frac{25c_s \cdot V_s \cdot (A_i - A_0)}{m \cdot (A_s - A_0)} \times 100 \quad \dots \dots \dots \quad (3)$$

式中： $c_s$ ——配制的酚标准溶液的浓度，mg/mL；

$V_s$ ——所取酚标准溶液的体积, mL;

$m$ —试样的质量,mg;

$A_i$ —试样溶液的吸光度;

$A_s$ ——标准酚溶液的吸光度；

$A_0$ ——空白溶液的吸光度。

### 水分的测定

按 GB/T 16C

## 检验与验收

应符合 GB/T

应符合 GB/T 19961 有关规定, 污泥氯值处理率应≥95%。不得对污泥进行二次污染。

### 5. 标志、标志、包装、文字

5.1 速冻原浆的标志、称量和包装，应符合 GB 3736，并应有生产许可证号和商号。

5.2 根据用户要求或订货协议，可以采用其他形式的包装，但要符

5.4 采用或所含在软件产品中有通常不提供的密钥。

5.5 防潮防湿和防晒，不得与碱性的物质、金属等接触。

5.5 贮运时，严防潮湿和日晒，不得与碱性的物质、食物、种子、饲料混放，避免与皮肤、眼睛接触，防止由口鼻吸入。

5.6 安全：速灭威是一种氨基中酸酯类杀虫剂，中等毒性。吞咽或吸入均有毒。使用本品应带防护手套、防毒面具、穿干净防护服。施药后，应立即用肥皂和水洗净。如发生中毒现象，阿托品可以解毒，或按医嘱进行治疗。

5.7 保质期：在规定的贮运条件下，速灭威原药保质期，从生产日期算起，至少为2年。在保证期内，速灭威的分解率应不大于5%。