



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 9699—2009  
代替 GB/T 9699—1988

---

## 小湖羊皮检验方法

Inspection method of raw Chekiang lamb skin

2009-05-26 发布

2009-10-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 前 言

本标准代替 GB/T 9699—1988《出口小湖羊皮检验方法》。

本标准与 GB/T 9699—1988 相比,主要变化如下:

- a) 增加了“规范性引用文件”、“定义和术语”、“结果判定”、“检验有效期”内容;
- b) 修改了“范围”、“抽样”内容;
- c) 修改了标准名称。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位:中华人民共和国上海出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:陆解旗、竺燕娟。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 9699—1988。

# 小湖羊皮检验方法

## 1 范围

本标准规定了生小湖羊皮检验的抽样、检验方法及检验结果的判定。  
本标准适用于各等级小湖羊皮的检验。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,ISO 2859-1:1999,IDT)

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**检验批 inspecting lot**

在同一条件下加工的同一品种、或同一报检批为一检验批。

### 3.2

**折痕 break grain**

表皮层形成断裂条痕,有损皮质。

### 3.3

**水损 damage by water**

加工不当,用水清洗鲜皮,不易晾干常使皮张受闷有损皮质。

### 3.4

**虫蚀 wormed**

毛皮被虫蛀成小洞或弯曲沟道,使毛绒成片脱落或出现断毛者称为虫蚀。

## 4 抽样

### 4.1 数量

#### 4.1.1 抽样方案

按 GB/T 2828.1 中一般检查水平 II,一次抽样方案确定抽样数。

#### 4.1.2 抽样表

抽样数量见表 1。

表 1

批量 $N$ /(张)	抽验数
51~90	13
91~150	20

表 1 (续)

批量 N/(张)	抽验数
151~280	32
281~500	50
501~1 200	80
1 201~3 200	125
3 201~10 000	200
10 001~35 000	315

4.2 方法

4.2.1 对成箱或成包的皮张,按(箱、包数)<sup>1/2</sup>确定开箱数,从堆放不同部位的箱或包内,随机抽取样品。

4.2.2 对不成箱或不成包的皮张,按上中下、左中右或四角和中间的部位随机抽取样品。

5 检验

5.1 工具

工作台、直尺或钢卷尺、蓖梳。

5.2 条件

检验场地的光线要适宜,避免阳光直射和光线过暗。

5.3 程序

先看毛面,后看板面,然后测量面积,结合伤残情况综合评定。

5.4 方法

5.4.1 毛面

将皮张毛面朝上平放在工作台上,一手拿住颈部,另一手用蓖梳顺毛向梳松毛被。验看毛面是否干净、洁白、光滑,花纹清晰度,花型及其分布面积。然后一手擦住臀部,另一手拿住颈部,利用腕力上下抖动,验看花纹坚实程度,用手指在毛面局部轻摸看毛绒粗细、长短及疏密程度,注意颈部有无粘脖。

5.4.2 板面

验看板面形状是否完整,用手摸试皮板,感觉厚薄和弹性强弱,有无折痕、折痕(裂筋)、水损、霉变、虫蛀等缺陷。

5.4.3 面积测量

将皮张平放在工作台上,长度从颈部中间至尾根量出,宽度在腰间处量出。

5.4.4 面积计算

面积按式(1)计算

$$S = A \times B \quad \dots\dots\dots(1)$$

式中:

S——面积,单位为平方厘米(cm<sup>2</sup>);

A——长度,单位为厘米(cm);

B——宽度,单位为厘米(cm)。

6 结果判定

6.1 等级规定

6.1.1 一级皮:毛小细密;花纹呈波浪状为卷花或片花形,分布面积占全张皮二分之一以上;色泽光滑,皮质良好。

6.1.2 二级皮:毛中长;花纹呈波浪状为片花或卷花形,分布面积占全张皮二分之一以上;或毛较短而细,花纹欠明显,色泽光滑;或毛略粗花纹明显,皮质良好。

6.1.3 三级皮:毛长而细;卷花欠明显,或呈片花形,分布面积占全张皮二分之一以上;或毛短小,花形隐暗;或毛糙粗,色泽欠光滑而皮板尚佳。

6.2 有下列情况之一者判为不合格批:

- a) 等级低于 6.1 规定的皮张数量超过 5%;
- b) 等级升降互相抵补后,降级率超过 5%;
- c) 平均面积短少超过 5%。

## 7 检验有效期

检验有效期为 60 天。

---